Тест-карта: акриловый маркер на поверхности

Образец — тот же материал, что и изделие. Участок Г обведите карандашом и не обрабатывайте.

Маркер / набор: _____ **Цвет:** _____

Поверхность: _____ **Покрытие (лак, глазурь):** _____

Подготовка: _____ **Лак для полосы В:** _____

Дата нанесения: _____ **Дата лака:** _____

Дата проверки: _____ **Движений салфеткой / тканью:** _____

Схема образца



1 слой | 2 слоя | 2 слоя + лак | 1 слой, без подготовки

Эталон на бумаге

Проведите здесь полосу тем же маркером: с ней будете сравнивать цвет образца после проверок.

Проверка 1 — на следующий день (полоса В — когда высохнет лак)

	Ноготь	Скотч	Влага	Трение	Сгиб*
А · 1 слой	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗
Б · 2 слоя	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗
В · 2 слоя + лак	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗
Г · без подготовки	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗

Проверка 2 — через несколько дней (при необходимости)

	Ноготь	Скотч	Влага	Трение	Сгиб*
А · 1 слой	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗
Б · 2 слоя	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗
В · 2 слоя + лак	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗
Г · без подготовки	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗	✓ ◑ ✗

✓ без изменений
◑ след или мелкие частицы, слой цел
✗ слой снимается, стирается, размокает или трескается

Вывод и что изменить:

_____

_____

* Сгиб — для ткани и гибкого пластика. Одинаковый нажим и число движений на всех полосах.

Печать: «По размеру страницы», поля: нет.